



# CITAL

## PIETRA



### FORTUNY / FLAMMÉE

#### CARACTÉRISTIQUES

**ORIGINE** Europe

**PIERRE** Calcaire calciclastique

**CARACTÉRISTIQUES** Fond gris clair, avec des nuances subtiles de tons bleu argenté. Petites roches et granulés brun foncé, gris et noirs.

**ÉPAISSEUR** 3/8" (1cm), 1/2" (1.2cm), 3/4" (2cm), 1 1/4" (3cm)

**UTILISATIONS RECOMMANDÉES** Murs intérieurs / extérieurs, sols intérieurs / extérieurs, zones de trafic intense, cheminées, colonnes, moulures, etc.

**FINITIONS POSSIBLES** Adoucie, polie, brossée, sablée, sablée + brossée, flammée, flammée + brossée, bouchardée. Les finitions sont spécifiques à chaque type de marbre / pierre. Veuillez vous renseigner sur les finitions possibles.

**Remarque:** Un scellant doit être utilisé après l'installation afin de protéger la pierre contre les composés à base d'huile et d'eau qui pourraient la tacher.

#### TAILLE PERSONNALISÉE FAITE À LA DEMANDE

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Poids volumétrique</b>	2567 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Charge de rupture</b>	953 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Charge de rupture après test de congélation</b>	1030 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Résistance à la flexion</b>	105 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Coefficient d'expansion linéaire thermique</b>	5 m/m°C
<b>Absorption d'eau</b>	1.73 %
<b>Porosité apparente</b>	4.44 %
<b>Test d'abrasion</b>	4.2 mm
<b>Test d'impact</b>	hauteur minimale: 40 cm
<b>Résistance au gel</b>	55 cycles de congélation et de décongélation