



CITAL

PIETRA



FORTUNY / SABLÉE

CARACTÉRISTIQUES

ORIGINE Europe

PIERRE Calcaire calciclastique

CARACTÉRISTIQUES Fond gris clair, avec des nuances subtiles de tons bleu argenté. Petites roches et granulés brun foncé, gris et noirs.

ÉPAISSEUR 3/8" (1cm), 1/2" (1.2cm), 3/4" (2cm), 1 1/4" (3cm)

UTILISATIONS RECOMMANDÉES Murs intérieurs / extérieurs, sols intérieurs / extérieurs, zones de trafic intense, cheminées, colonnes, moulures, etc.

FINITIONS POSSIBLES Adoucie, polie, broyée, sablée, sablée + broyée, flammée, flammée + broyée, bouchardée. Les finitions sont spécifiques à chaque type de marbre / pierre. Veuillez vous renseigner sur les finitions possibles.

Remarque: Un scellant doit être utilisé après l'installation afin de protéger la pierre contre les composés à base d'huile et d'eau qui pourraient la tacher.

TAILLE PERSONNALISÉE FAITE À LA DEMANDE

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Poids volumétrique | 2567 Kg/m ³ |
| Charge de rupture | 953 kg/cm ² |
| Charge de rupture après test de congélation | 1030 kg/cm ² |
| Résistance à la flexion | 105 kg/cm ² |
| Coefficient d'expansion linéaire thermique | 5 m/m°C |
| Absorption d'eau | 1.73 % |
| Porosité apparente | 4.44 % |
| Test d'abrasion | 4.2 mm |
| Test d'impact | hauteur minimale: 40 cm |
| Résistance au gel | 55 cycles de congélation et de décongélation |