



# CITAL

## PIETRA



### GRAND LADO / GRAVÉ À LA MAIN

#### CARACTÉRISTIQUES

**ORIGINE** Europe

**PIERRE** Calcaire de lithium-arénite

**CARACTÉRISTIQUES** Fond gris foncé d'une couleur et palette très uniforme. Variations minimales avec quelques veines blanches subtiles.

**ÉPAISSEUR** 3/8" (1cm), 1/2" (1.2cm), 3/4" (2cm), 1 1/4" (3cm)

**UTILISATIONS RECOMMANDÉES** Murs intérieurs / extérieurs, sols intérieurs / extérieurs, zones de trafic intense, cheminées, colonnes, moulures, etc.

**FINITIONS POSSIBLES** Adoucie, polie, brossée, sablée, sablée + brossée, flammée, flammée + brossée, bouchardée. Les finitions sont spécifiques à chaque type de marbre / pierre. Veuillez vous renseigner sur les finitions possibles.

#### TAILLE PERSONNALISÉE FAITE À LA DEMANDE

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité	2.685 Kg/m <sup>3</sup>	NF EN 1936
Absorption d'eau	0.20%	NF EN 1936
Porosité ouverte	0.35%	NF EN 1936
Capillarité	132 g/ m <sup>3</sup>	NF EN 1925
Dureté Mohs	5.5 à 6 Mohs	NF EN 101
Résistance à la compression	moyenne 149.4 Mpa	NF EN 1926
Résistance à la flexion	moyenne 23.7 Mpa	NF EN 12372
Résistance au gel	144 cycles	NF EN 12371
Résistance à l'abrasion	20 mm	NF EN 14157