



CITAL

PIETRA



ONETTA / SABLÉE

CARACTÉRISTIQUES

ORIGINE Europe

PIERRE Calcaire sédimentaire

CARACTÉRISTIQUES Un fond avec un grain fin blanc, brun, bronze et crème et une texture sel et poivre dans des tons marron foncé, noirs et crèmes.

ÉPAISSEUR 3/8" (1cm), 1/2" (1.2cm), 3/4" (2cm), 1 1/4" (3cm)

UTILISATIONS RECOMMANDÉES Murs intérieurs / extérieurs, sols intérieurs / extérieurs, zones de trafic intense, cheminées, colonnes, moulures, etc.

FINITIONS POSSIBLES Adoucie, polie, broyée, sablée, sablée + broyée, flammée, flammée + broyée, bouchardée. Les finitions sont spécifiques à chaque type de marbre / pierre. Veuillez vous renseigner sur les finitions possibles.

TAILLE PERSONNALISÉE FAITE À LA DEMANDE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité	2690 Kg/m ³	EN 1936
Absorption d'eau	0.30%	EN 13755
Résistance à la compression	moyenne 135 Mpa	EN 1926
Résistance à la flexion	moyenne 15.6 Mpa	EN 12372
Résistance à l'abrasion	18.5 mm	EN 14157
Résistance au gel	125 cycles	ASTM C666